

20.10.2003

Kuruma Süresi :		20°C	60°C
		Toz kuruma	30dak.
	Dokunma kuruma	2.5saat	15dak.
	Montaj kuruma	5 saat	20dak.
	Sert kuruma	10 saat	30dak.
Not: 20°C'de 1 gün veya 60°C'de 30 dakika sonra akıntılar ve tozlar zımpara ve pasta yardımıyla alınabilir.			

Ambalaj:	2K Vernik Superclear	:1 lt, 0.5 lt.
	Sertleştirici	: 250 ml., 500 ml., 1 lt.

Raf Ömrü :	2K Vernik Superclear	: 20°C'de 18 ay
	Sertleştirici	: 20°C'de 12 ay

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (2K Vernik Superclear ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir..(Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE